

# Adhezol

Spotřeba: 0,2 až 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Složení: makromolekulární disperzní pojivo, křemičitý písek, přísady

## Zpracování

### Podklad:

Musí být dostatečně pevný a soudržný. Mastné podklady je nutné předem očistit běžnými odmašťovači, např. saponátovými.

### Míchání:

Potřebné množství Adhezolu se smíchá s vodou v poměru cca 3/4 litru vody na 1kg suché směsi. Po rozmíchání se upraví potřebné množství vody tak, aby vzniklá suspenze měla konzistenci řídké kaše. Pro míchání se doporučuje použít spíše ploché nádoby, aby se omezila sedimentace plniva. Z téhož důvodu je nutné suspenzi Adhezolu během aplikace často promíchat. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

### Nanášení:

Adhezol se na připravený podklad nanáší štětkou nebo válečkem. Po 24 hodinách od nanesení je Adhezol dostatečně zpolymerovaný a jím ošetřený podklad je připraven pro nanášení omítky. Adhezol rozmíchaný s vodou se doporučuje zpracovat nejdéle do 24 hod.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

## Technický list

### Výrobek



### Charakteristika

Suchá směs z makromolekulárního disperzního pojiva, anorganického plniva, modifikovaná syntetickými přísadami, určená pro vytvoření kontaktního můstku mezi nesavými podklady a omítkami.

### Použití

Je určen k ošetření hutných, nesavých podkladů v interiérech, např. monolitických betonů bedněných pomocí fólií, betonových stropů, hotových betonových dílců, ke zlepšení přilnavosti strojních a ručních omítek, především sádrových.

### Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

### Balení a skladování

25 kg - pytel  
1 200 kg - paleta (48 pytlů)  
skladovatelnost v suchém stavu  
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1. 3. 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na [www.profibaustoffe.cz](http://www.profibaustoffe.cz).

