

SALITH® MZS

Cementový postřik - strojní



Tento technický list platí od 14. 6. 2013. Platnost všech předchozích vydání se tímto ruší.

Specifikace:

Technický list platí pro použití suché maltové směsi SALITH MZS a je v souladu s ČSN EN 998-1.

Použití:

Pro úpravu podkladu běžného zdiva:

- směsné zdivo, silně savé zdivo a heraklitové desky se opatří cementovým postřikem celoplošně.
- málo savé zdivo, hladké zdivo a savý, relativně hrubý beton se opatří cementovým postřikem částečně.

Složení:

Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, prostý prachu, volných kousků, výkvětů soli a zbytků bedničího oleje. Silně savé podklady dle počasí předvlhčíme.

Zpracování:

Cementový postřik provádíme strojní omítačkou nebo ručně.

Upozornění:

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřipustné. K rozdělení malty je nutné použít pitnou vodu, nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5°C.

Bezpečnost a hygiena:

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy MP ČR, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s lékařem. Po práci je nutné omýt pokožku vodou a mýdlem a ošetřit vhodným krémem.

Balení a skladování:

V papírových ventilových pytlích 35 kg, nebo volně ložené v ocelových zásobnících. Skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců.

Zabezpečení kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Systém řízení výroby je kontrolován certifikačním orgánem TaZÚS.

Technické údaje:

Pevnost:
v tlaku min. 20 MPa

Přidrznost:
min. 0,30 MPa

Sypná hmotnost:
1,5 kg/dm³

Zrnitost:
0 - 4 mm

Spotřeba vody na pytel 35 kg:
4 - 6 litrů

Spotřeba při částečném pokrytí:
4 kg/m²

Spotřeba při plném pokrytí:
8 kg/m²

Doba zpracovatelnosti:
2 hodiny

Technické poradenství:

Pro všechny výrobky SALITH poskytujeme odborné poradenství, většinou přímo na stavbách. Informujte se prosím včas o možnostech návštěvy technického poradce přímo na Vaší stavbě.

POZOR:

Používejte vždy maltu od jednoho výrobce!



1020

Výrobce: Vápenka Vitošov, s.r.o.
Hrabová 54, 789 01 Zábřeh

05
008

EN 998-1

SALITH MZS

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP
Pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Pevnost v tlaku po 28 dnech (třída CS IV)	≥ 6 N/mm ²
Přidrznost (způsob odtržení FP-A)	min. 0,3 MPa
Kapilární absorpce vody (Kategorie W 0)	NPD
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	1700 - 1900 Kg/m ³
Faktor dif. odporu vodní páry μ	max. 20
Tepelná vodivost	0,83 W/mK Tabulková hodnota
Reakce na oheň	třída A1
Trvanlivost	min. 10

Použití:

Cementový postřik - ruční a strojní
Pro úpravu podkladu běžného zdiva: Směsné zdivo, silně savé zdivo a heraklitové desky se opatří cem. postřikem celoplošně. Málo savé, hladké zdivo a relativně hrubý beton ošetříme postřikem částečně.