

Syntetická pryskyřičná disperze bez obsahu rozpouštědel

SCHÖNOX KH je penetrace odolná proti saponifikaci, sloužící ke snížení savosti a zvýšení adheze cementových podkladů a rovněž k ochraně sádrových podkladů proti vlhkosti. Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1^{PLUS} R: velmi nízké emise
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- zasychá do elastické syntetické pryskyřičné vrstvy
- na stěny a na podlahy
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- krátká čekací doba
- lze použít téměř na všechny podklady
- odolný proti saponifikaci
- snadno aplikovatelný
- lze ředit vodou
- vylepšuje pevnost uchycení
- váže zbytkový prach
- slabý zápach

Aplikace

SCHÖNOX KH je vhodný:

- jako penetrace pro snížení savosti
- jako penetrace pro zlepšení adheze podlahových vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX pro hladké a neporušené podklady
- jako penetrace na ochranu proti vlhkosti z vyrovnávacích stěrek
- vytváří sorbent v kombinaci s SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS, SCHÖOX FPL PLUS, SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB, nebo portlandským cementem.

Podklady

SCHÖNOX KH je vhodný na:

- beton
- cementové a rychle tvrdnoucí cementové potery
- potery na bázi síranu vápenatého
- sádrová omítka (podle EN 13279-1)
- cementová omítka, vápenocementová omítka (CS I - CS IV podle EN 998-1)
- staré podklady se zbytky starých vodědolných lepidel
- sádrokartonová deska
- suché potery

- dřevěné podklady
- lité asfaltové potery

Požadavky na podklad

- Odpovídající suchost, pevnost, nosnost, rovnost a rozměrová stabilita.
- Zbavený zbytků, které snižují adhezi, např. prachu, špín, oleje, tuku a volných částic.
- Nesoudržné vrstvy nebo všechny "drolivé" části podkladu pod podlahu je nutné mechanicky odstranit a podklad podle potřeby opravit pomocí vyrovnávací stěrky SCHÖNOX.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidel, např. lepidel ze sulfitových výluhů, je nutné mechanicky odstranit. Ostatní zbytky lepidel je nutné napenetrovat pomocí SCHÖNOX GEA.
- Stará vodědolná lepidla je nutné co nejdůkladněji odstranit.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.


Poměr míšení

- normálně savé podklady, jako:
 - cementové potery a rychletvrdnoucí cementové potery
- 1 kg SCHÖNOX KH : 5 l vody
- Beton
- 1 kg SCHÖNOX KH : 3 l vody
- nesavé, hladké a neporušené podklady, jako:
 - lité asfaltové potery
 - keramické dlaždice
 - zbytky starého vodědolného lepidla, téměř zcela odstraněného
- 1 kg SCHÖNOX KH : 1 l vody
- Podklady na bázi síranu vápenatého, jako:
 - potery na bázi síranu vápenatého
 - sádrová omítka
- 1 kg SCHÖNOX KH : 1 l vody
- Pro dřevěné podklady:
 - Dřevotřískové nebo OSB desky
- SCHÖNOX KH aplikujte neředěný.
- Lepicí kaše:

Technické údaje

- Základ: syntetická pryskyřice
- Barva: světlemodrá
- Hustota: 1,04 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota a teplota podkladu: ne nižší než + 5 °C
- Spotřeba materiálu/pokrytí: 40 - 100 g/m² v závislosti na savosti podkladu, nanášecím nástroji a míchacím poměru.
- Čekací doba:
 - přibl. 10 minut na cementových podkladech (cementových poterech, betonu)
 - asi po 12 hodinách na nesavé a málo savé podklady
 - přibl. 2 hodiny na dřevěných podkladech a dřevotřískových deskách
 - přibl. 24 hodin na podkladech na bázi síranu vápenatého (nepropouštějících vlhkost)

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.



Poměr míšení podle specifikací, uvedených v technickém listu výrobků, vhodných pro přípravu lepicích kaší

Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX KH je speciální penetrace s velmi nízkými emisemi a před použitím se musí promíchat nebo protřepat.
- Zředte SCHÖNOX KH čistou studenou vodou.
- Naneste na suchý podklad pomocí vhodného nástroje, například váleců, štětce nebo kartáče. Zabraňte vzniku kaluží.
- Před nanesením lepicí kaše rovnoměrně navlhčete.
- S lepicími kašemi SCHÖNOX KH pracujte za mokra.
- Nástroje ihned po použití omyjte vodou.

Balení

- 10,0 kg plastový kanystr (světlemodrý)
- 5,0 kg plastový kanystr (světemodrý)
- 1,0 kg plastová láhev (bílá, 12 lahví v krabici)

Skladování

- SCHÖNOX KH skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Materiál smíchaný s vodou se musí spotřebovat do 1 týdne.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řidte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

Třída nebezpečnosti

- nepoužívejte

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě s malým povrchovým napětím.
- Je nutné se řídit technickým listem TKB "Technische Beschreibung und Verarbeitung von zementären Bodenspachtelmassen"
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplně informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>