

BROŽ KOMBITRIO®

ČSN EN 1338

Specifikace

■ průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechtujícími přísadami
 ■ dlažební bloky jsou opatřeny fazetou
 ■ betonové dlažební bloky Brož Kombitrio® jsou vyráběny, sledovány a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norm (ČSN EN 1338)

Použití

■ zpevněné plochy jako jsou chodníky, terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky, nájezdy do garáží apod.
 ■ lze použít také na místa s nízkým a středním dopravním zatížením, jako jsou místní komunikace (občasný pojezd vozidel do 5 t)

Přednosti

■ pro dosažení vysokých užitných vlastností a požadovaných estetických a vizuálních hledisek se betonové dlažební bloky vyrábí jako dvouvrstvé
 ■ přiměřená kombinace pohledového (nášlapného) betonu s jádrovým betonem zajišťuje velmi vysoké užitné vlastnosti:
 ■ odolnost vůči obrusu ■ vysokou pevnost
 ■ odolnost vůči povětrnostním vlivům - mrazuvzdornost a odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 ■ odolnost proti smyku/skluzu ■ vysokou trvanlivost
 ■ snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie
 ■ jednoduchá opravitelnost s dobrým výsledkem

Technické parametry

Rozměry d / š / v	Množství		Množství výrobků na paletě	
[mm]	[ks/m ²]	[kg/m ²]	[m ²]	[kg]
300 / 200 / 60				
200 / 200 / 60	-	129	9,6	1 238
200 / 100 / 60				

Pozn: Prodej pouze po celých vrstvách (jedna vrstva na paletě je 0,96 m²)

Nabídka barev a povrchů

■ BROŽ Standard: šedá, písková, červená

Expedice

■ výrobky jsou uloženy na paletách EUR o rozměrech 1 200 × 800 mm
 ■ výrobky jsou na paletě fixovány pomocí PET pásek, fixační fólie nebo jejich kombinací
 ■ jednotlivé bloky mohou být proti oděru chráněny jutovými nebo mirelonovými proklady
 ■ v závislosti na exklusivitě výrobku mohou být palety s výrobky chráněny horním překryvem proti znečištění a povětrnostním vlivům

Doprava a manipulace

■ při skladování, manipulaci i dopravě betonových dlažebních bloků musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní předpisy (pro silniční i železniční přepravu)
 ■ manipulace s výrobky se uskutečňuje pomocí vysokozdvížných vozíků (VZV), popř. jiných prostředků k tomu uzpůsobených

■ s výrobky lze provádět i ruční manipulace spojené s drobným prodejem, platí však, že drobný prodej a výdej výrobků z rozbalených palet řídí znalá nebo poučená osoba
 ■ manipulovat s betonovými dlažebními bloky lze jen v případě nerobzených (originálně zabalených) palet

Skladování


■ maximální počet palet s výrobky skladovanými ve sloupci na sobě jsou 3 palety

■ výrobky je možné skladovat i na nezastřešených otevřených plochách, nejlépe však v originálním balení, přičemž je nutné zabránit mechanickému poškození jednotlivých výrobků




■ v případě dlouhodobého skladování výrobků na paletách doporučujeme z hlediska tvorby vápenných výkvětů použít takový způsob skladování (zabezpečení), který zamezí pronikání srážkových vod a vzdušné vlhkosti dovnitř palet s betonovými dlažebními bloky

Doplňující informace

■ rozdíly v barvě a struktuře dlažebních bloků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce ne-



Obr. č. 1: Jedna vrstva na paletě



Obr. č. 2: Jednotlivé kameny

ilustrační obrázek

zatížení dlážděného krytu musí být výběr dlažby konzultován s projektantem, který dopravní zatížení vozidel vezme v úvahu

Poklad

Poklad je jednou z nejdůležitějších částí pokládky betonových dlažebních bloků. Sebekvalitnější dlažba nedokáže přenést a vyrovnat nedostatky nekvalitních provedení podkladních vrstev. Podklad (pláň) musí být řádně zhubněn. Podklad (pláň) doporučujeme spádovat a řádně odvodnit. Skladba podkladních vrstev je závislá na konkrétních geologických podmínkách a na následném zatížení dlážděné plochy. Orientační skladby podkladních vrstev jsou uvedeny viz Obr. č. 2. Jednotlivé podkladní vrstvy je nutné správně a dostatečně zhubnit. Hubnění doporučujeme po vrstvách o max. tloušťce vrstvy 20 cm. Pro podkladní vrstvy doporučujeme používat kvalitní kamenivo (s min. množstvím jemných podílů). Konkrétní frakce kameniva jsou uvedeny viz Obr. č. 2. Pro provedení kladecí vrstvy je vhodné použít drcené kamenivo frakce 4 - 8 mm, případně frakce 2 - 5 mm. Nedoporučujeme používat pro kladecí vrstvu kameniva s vysokým podílem prachových částic (tzv. prosívky) nebo písek. Vlastní urovnání kladecí vrstvy doporučujeme provádět přes vodicí lišty. Plochu je samozřejmě nutné řádně spádovat a kladecí vrstvu vytvořit výškově přibližně o 5 - 10 mm vyšší, vzhledem ke konečnému hubnění zadlážděného krytu.


Pokládka

Betonové dlažební bloky jsou určeny pro ruční pokládku. Pokládka dlažby se provádí na urovnanou kladecí vrstvu. **Betonové dlažební bloky se odebírají z palety (a postupně z jednotlivých vrstev) takovým způsobem, aby nedošlo k podření betonových dlažebních bloků v další vrstvě!** Postup pokládky je vždy proti spádu dlážděné plochy. Pokládka dlažebních bloků se provádí vždy již z vydlážděné plochy. Dlažební bloky se pokládají v požadované vazbě tak, aby mezi jednotlivými bloky vznikla spára o šířce 3 - 5 mm. Spáry mezi řadami dlažebních bloků musí být rovné, což by se mělo kontrolovat během kladení pomocí provázku. **V případě, že jsou na betonových dlažebních blocích patrné zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce!** Nestandardní rozměry, pak řešíme dořezáním jednotlivých bloků, nikdy však na ukončení dlážděné plochy nepoužíváme beton. Poslední fází pokládky betonových dlažebních bloků je zaspárování a zhubnění zadlážděného krytu pomocí vibrační desky. Před hubněním položeného dlážděného krytu se vždy provede jako první vyplnění spár křemičitým pískem o velikosti zrn max. 2 mm a následně se provede očištění plochy. **Křemičitý písek nesmí být mokrý!** Taktto připravenou dlážděnou plochu je teprve možné "zhubnit" vibrační deskou. "Zhubněním" dlážděného krytu dojde ke zpevnění a srovnání přípustných výškových tolerancí

jednotlivých dlažebních bloků.



Obrázek č. 4: Uložení prvku před hutněním



Obrázek č. 4: Uložení prvku po hutnění

Vibrační deska musí mít max. hmotnost 100 kg a musí být vždy opatřena gumovou (plastovou) podložkou! Po "zhubnění" dlážděného krytu se doplní spáry křemičitým pískem o velikosti zrn max. 2 mm. Správné vyplnění spár mezi jednotlivými dlažebními bloky má vliv na rovnoměrné rozkládání tlaků působících na dlážděnou plochu. Žádné nebo neúplné vyplnění spár, může způsobit pohyb jednotlivých dlažebních bloků s následným poškozením hran a pohledové (nášlapné) části bloků.

Vzorové skladby

B kladecí plán dlažby Brož Kombitrio® je vyobrazen v publikaci „Kladecí plán - Brož Kombitrio®“

Údržba

B vzhledem k lepšímu zpracování (ideální zrnitostní křivce) a vlastnostem (složení eliminující zarůstání spár) doporučujeme používat pytlovaný (sušený) křemičitý písek (Brožpísek pytlovaný) z doplňkového sortimentu společnosti Beton Brož s.r.o.

B důležité je vydlážděnou plochu chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním

B k zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitných vlastností, zvýraznění barevnosti a lepší údržby doporučujeme ošetřit zadlážděnou plochu ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu Beton Brož s.r.o. (SikaFloor®-ProSeal-12 nebo Brožgard®)

B v případě zabudování dlažby do ploch, kde je předpokládané zvýšené riziko znečištění (plochy pro pojezd vozidel, místa určená pro konzumaci nápojů a jídel, plochy s předpokládaným ošetřováním chemických rozmrazovacích látEK v zimním období či jiné druhy znečištění), doporučujeme plochu ošetřit ochranným impregnačním nátěrem

B při použití dlažby u bazénu je nutné ochránit impregnačním nátěrem pravidelně jednou za rok opakovat

Kvalita (normy)


B kvalita betonových dlažebních bloků je sledována akreditovanými zkušebními laboratořemi

B výroba ve společnosti Beton Brož s.r.o. je řízena a sledována dle normy ISO 9001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001

B společnost Beton Brož s.r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění EKOKOM pod klientským číslem F00050184

B betonové dlažební bloky Brož Kombitrio® jsou deklarovány dle ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody


Pochúzné plochy



60 mm
30 mm
100-150 mm

Dlažba
Drcené kamenivo 4-8 mm
Drcené kamenivo 8-16 mm
Zhubněné podloží


Lehký provoz do 3,5 t



60 mm
30 mm
100 mm
200 mm
100 mm

Dlažba
Drcené kamenivo 4-8 mm
Drcené kamenivo 8-16 mm
Drcené kamenivo 16-32 mm
Štěrkopísek
Zhubněné podloží

Lehký provoz do 5 t



60 mm
30 mm
100 mm
200 mm
100 mm

Dlažba
Drcené kamenivo 4-8 mm
Drcené kamenivo 8-16 mm
Drcené kamenivo 16-32 mm
Drcené kamenivo 32-63 mm
Štěrkopísek
Zhubněné podloží

Obr. č. 2: Varianty skladeb

ilustrační obrázek

ČSN EN 1338

Určené použití	venkovní a vnitřní plochy
Rozměry	viz „Obr. č. 1: Jednotlivé kameny“
Rozměrová přesnost d / š / v [mm]	$\pm 2 / \pm 2 / \pm 3$
Pevnost v příčném tahu [MPa]	$\geq 3,6$
Odolnost proti zmražování / rozmrazování [kg·m ⁻²]	Třída 3 $\leq 1,0$
Obrusnost	Třída 4 $\leq 18\ 000 \text{ mm}^3 / 5\ 000 \text{ mm}^2$
Odolnost proti smyku / skluzu	Uspokojivý
Reakce na oheň	A1

Upozornění

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace o výrobku a jeho použití, které odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu!

Platnost

■ od 11/2014; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu

ilustrační obrázek