

CL 62

IZOLAČNÍ PÁS

Izolační pás pro elastické utěsnění dilatačních a přechodových spár pod keramickými obklady a dlažbou

VLASTNOSTI

- pro kuchyně, sprchy, balkóny
- vodotěsný a elastický
- stabilní na podkladu
- nepodléhá stárnutí
- pro interiér i exteriér

OBLASTI POUŽITÍ

Izolační pás Ceresit CL 62 je určen k vodotěsnému přemostění dilatačních a přechodových spár ve spojení s utěšňujícími produkty Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166 pod keramickými obklady a dlažbami. Vyztužuje těsnicí vrstvy a ve spojení s nimi dokonale utěšňuje podklad. Použití pro interiér i exteriér, pro stěny i podlahy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí vyhovovat požadavkům uvedeným v technickém listu použitého utěšňovacího produktu.

ZPRACOVÁNÍ

Izolační pás Ceresit CL 62 se vkládá mezi dvě vrstvy utěšňovacích produktů Ceresit. Nejprve nanese první vrstvu utěsnění okolo přechodových nebo dilatačních spár tak, aby materiál lehce přesahoval šířku pásu CL 62, vložte izolační pás a vtlačte do izolační vrstvy utěsnění tak, aby nevznikaly vzduchové mezery. V případě dilatačních spár vytvořte přitlačení pásu v rohu nebo spoji tzv. smyčku, která lépe pomáhá překlenovat pohyby v podkladu. Následně izolační pás přetřete znovu druhou vrstvou utěsnění tak, aby jste docílili dokonalého utěsnění.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +25 °C.

SKLADOVÁNÍ

Do 2 let při skladování v suchém prostředí a v pokojové teplotě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

BALENÍ

Role 50 m



TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	polyuretanová fólie pokrytá polyesterovou vlákninou
Maximální odolnost v tahu pro pás šíře 15 mm	
- podélně:	125 N
- příčně:	41 N
Maximální prodloužení	
- podélně:	24 %
- příčně:	160 %
Šíře pásu:	120 mm
Odolnost proti tlakové vodě do 3 barů:	nepropustný
Teplotná odolnost:	od -30 °C do +90 °C
Odolnost proti UV záření:	odolný

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy a je za výše uvedených podmínek použití bezpečný. Dovozece přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz

**Kvalita pro profesionály**