

POKRÝVAČSKÉ LEPIDLO

Hybridní montážní lepidlo je jednosložkové, univerzální lepidlo vytvrzující v kontaktu s vlhkostí. Neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty a vodu. Lepidlo je doporučeno pro různé montážní a dokončovací práce ve stavebnictví.

VÝHODY:

- Rychlá a odolná počáteční vazba
- Flexibilní spoj
- Vysoká konečná pevnost
- Odolný proti vlhkosti
- Vynikající přilnavost k většině povrchů jak porézních tak i neporézních, např. plech, různé syntetické materiály nebo sklo
- Není třeba primer
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Dobrá přilnavost k vlhkým povrchům

TYPICKÉ POUŽITÍ:

- Lepení různých prvků na dřevo, sklo, beton, kov a plastové podklady
- Spojování okapových částí z mědi, pozinkované oceli, PVC
- Spojování různých prvků střešních materiálů
- Lepení desek, soklů, prahů, podlahových desek, keramických obkladů
- Lepení dekorativních prvků ze dřeva, sádky, korku, dřevotřísky, kovu, kamene, pěnového polystyrénu
- Lepení minerální a skelné vaty

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Aplikační teplota (°C)	+5 - +30
Optimální teplota pro lepení (°C)	+15 - +20
Optimální relativní vzdušná vlhkost (%)	60

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací si přečtěte bezpečnostní informace uvedené v Bezpečnostním listu.

Příprava povrchu: Pracovní povrch musí být rovný, suchý, zbavený nečistot a látek snižujících přilnavost tmelu. Polochy nejlépe odmastit acetonem nebo etanolem (sklo, glazura, kov) nebo čističem (syntetické materiály).

Příprava produktu: Odříznout špičku aplikační trubičky na požadovaný průměr, odříznout špičku závitového adaptéru a našroubovat aplikační trubičku. Vložit kartuši do aplikační pistole.

Aplikace: Nanést lepidlo v bodech nebo pruzích na povrch lepeného materiálu. V případě širokých povrchů je třeba lepidlo aplikovat „cik-cak“, aby se zvýšila počáteční přilnavost. Po nanesení lepidla spojit lepené prvky k sobě, silně a rovnoměrně je přitlačit. Oprava lepených povrchů je možná do 15 minut. Lepidlo nemusí být aplikováno na lepený povrch souvisle, protože vytvrzuje v kontaktu se vzdušnou vlhkostí, jakož i s vlhkostí povrchu. V závislosti na lepeném povrchu může být třeba dodatečné zajištění těžkých předmětů po dobu alespoň 24 hodin.

Práce po dokončení aplikace: Čištění: suchým hadříkem nebo technickým benzínem před vytvrzením, mechanicky po vytvrzení. RUCE NEMYT ROZPOUŠTĚDLEM.

Poznámky / Omezení

- Testy přilnavosti jsou před aplikací doporučeny
- Zabránit kontaktu s vodou dokud lepidlo úplně nevytvdne.
- Nevhodné na PE, PP, teflon.

TECHNICKÁ DATA

Barva	
Šedá	+

Nevytvrzený	Hodnota
Báze: silanizovaný polymer	+
Obsah pevných částic [%]	100
Hustota [g/ml]	1,55 ± 0,05
Pracovní čas (závisí na okolních podmínkách a vlastnostech podkladu) [min]	10 - 20
Vydatnost [g/m ²]	200 – 350
Čas vytvrzení [mm/24h]	2

Vytvrzený	Hodnota
Teplotní odolnost [°C]	-30 - +90

Všechny uvedené parametry jsou založeny na laboratorních testech, které jsou v souladu s interními standardy výrobce a silně závisí na vytvrzovacích podmínkách produktu (tj. okolní teplota a teplota povrchu, kvalita použitého vybavení a schopnostech osoby provádějící aplikaci produktu).

DOPRAVA / SKLADOVÁNÍ

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +25°C na suchém místě chráněném před mrazem a nadměrným teplem.

Bezpečnostní informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu dostupném v Selena Bohemia s.r.o. na vyžádání.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.