

## HASIT 140 Glättputz



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**183723**

**EN 13279-1:2008**

Sádrová malta pro vnitřní B1/50/2, dle EN 13279-1

Jednovrstvá sádrová omítka určená zejména pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnitřním prostředí; zvláště vhodná pro hlazené (gletované) povrchové úpravy.

|   |   |
|---|---|
| Reakce na oheň                          | Třída A1  |
| Vzduchová neprůzvučnost                 | NPD   |
| Zvuková pohltivost                      | NPD   |
| Tepelná vodivost<br>(tabulková hodnota) | $\leq 0,47 \text{ W/mK}$<br>Při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti   |
| Doba tuhnutí                            | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,85 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%,<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,92 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota) |
| Pevnost v tahu za ohybu                 | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$   |
| Pevnost v tlaku                         | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$   |
| Přidržitost                             | $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ - při porušení A, B nebo C  |
| Uvolňování nebezpečných látek           | NPD   |