

Profisan jemný – OS 402

Jemná sanační odvlhčovací omítka – 0,7 mm

Použití:

Jedná se o speciální štukovou sanační vrchní omítka určenou pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena pro povrchové úpravy jádrové sanační odvlhčovací omítky Profisan hrubý – OS 401 a je součástí odvlhčovacího systému – Profisan.

Složení

Cementové pojivo, křemičitý písek, přísady zlepšující vlastnosti odvlhčovací omítky.

Technické parametry:

Malta pro vnější/vnitřní omítka (GP) podle EN 998-1, kategorie CS II, Wo

Pevnost v tlaku	1,5-5,0 N/mm ²
Přidrženost – způsob odtržení (FP)	0,2 N/mm ²
Kapilární absorpce vody (W0)	není předepsána
Faktor difúzního odporu μ	max. 12
Kapilární absorpce vody (po 24 hodinách)	min. 0,5 kg/m ²
Reakce na oheň	A1
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	
Součinitel tepelné vodivosti	
Doba zpracovatelnosti	min. 0,5 hod
Zrnitost	0- 0,7 mm
Množství záměsové vody	0,21- 0,23 l/kg
Množství záměsové vody na pytel (30 kg)	6,3 - 6,9 l
Doporučená tloušťka vrstvy provedené omítky	min. 2,5 mm
Spotřeba malty při doporučené min. vrstvě	cca 3,0 kg/m ²
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě	cca 10 m ²

Příprava podkladu:

Používá se jako vrchní omítka na jádrovou sanační omítka Profisan hrubý – OS 401. Podklad musí být důkladně vyzrálý, zbavený prachu a dalších nečistot a nesmí být zmrzlý. Podklad před nanášením je nutné důkladně navlhčit.

Omítání

Profisan se míchá zásadně v bubnové míchačce na nejnižším stupni otáček. Míchání min. 10 min, až do vzniku smetanové konzistence. Poměr vody a směsi je nutné dodržet podle návodu výrobce uvedeného na obale.

Doporučená tloušťka omítky je 2 – 3 mm. Nanáší se hladítkem. Po nanesení (cca 1-3 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti ovzduší) lze její povrch uhladit plstěným hladítkem. Jako konečnou úpravu po důkladném vyschnutí lze použít vápenné, silikátové nebo silikonové fasádní barvy. Nátěr musí mít hodnot ekvivalentní difúzní tloušťky menší než 0,2 mm a koeficient nasákavosti menší než 0,2 kg/m².h^{0,5}. Nejsou vhodné a nedoporučují se disperzní nátěry.

Všeobecné pokyny:

Teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod + 5 °C, během zpracování a následných 14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu a přímého slunečního záření. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní značení: Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Balení:

V papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií .

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

První pomoc:

Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí ihned vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.