



SANBIT PV RJ

Jedinečný identifikační kód výrobku: 1809

Účel použití	EN 13707:2004+A2:2009 Střešní – podkladní vrstva a mezivrstva <u>2+</u>	Spodní mikroventilační asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš. Separční asfaltový pás na dřevěné bednění, nebo polystyren.
	EN 13859-1:2010 - skládané střešní krytiny <u>3</u>	Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny.
Popis výrobku	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní	PP fólie Polyesterová vložka PV – min.160 g/m ² Oxidovaný Bez úpravy (RJ - jednostranný pás typu R)
Teplota zpracování	Od +5 °C	
Způsob použití	Typ RJ se volně pokládá, k podkladu se obvykle bodově lepí nebo mechanicky kotví, pod skládanou krytinu se přibíjí lepenkovými hřebíky. Pás se pokládá polyesterovou vložkou směrem k podkladu. Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy alespoň 10 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky.	
Doprava a skladování	Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.	
Balení	role 10 m x 1 m	paleta 800 x 1200 mm v počtu 35 ks

SANBIT PV RJ

Zkušební metoda	Charakteristika		Tolerance	Vlastnosti	Jednotky
EN 1850-1	Zjevné vady		-	Bez vad	-
EN 1848-1	Délka a šířka pásu		≥	10 x 1,0	m
EN 1848-1	Přímost		≤	20	mm/10m
EN 1849-1	Tloušťka		± 0,3	1,8	mm
EN 12311-1	Tahová síla podélná/příčná		± 100	550 / 450	N/50 mm
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná		± 5	25 / 25	%
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná		± 50	200 / 200	N
EN 1928	Vodotěsnost		≥	100	kPa
EN 1931	Propustnost vodních par μ		-	NPD (20000)	μ
EN 13111	Propustnost vody		-	NPD	-
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot		≤	0	°C
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot		≥	70	°C
EN 13501-1	Reakce na oheň		-	NPD	-
EN 13501-5	Chování při vnějším požáru/systém		-	*)	-
EN 1296 EN 1297	Umělé stárnutí	Propustnost vody	-	NPD	-
		Max. tahová síla podélná/příčná	± 100	550 / 450	N/50 mm
		Tažnost podélná/příčná	± 5	25 / 25	N/50 mm
		Vodotěsnost	≥	100	kPa
EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969 *) v závislosti na střešním systému Pásky neobsahují nebezpečné látky.					



LEHKÉ PÁSY

Ve Svobodě nad Úpou dne 1.8.2014

jménem výrobce

Miroslav Konečný

prokurista, obchodní ředitel

KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 27537749, DIČ CZ27537749,
Výrobní závody Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou,
Zbuzany 307, CZ 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764
tel. +420 499847511, fax +420 499847516
tel. +420 499455901, fax +420 499455900