

GIPS-Dünnlagenputz 153



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183736

EN 998-1: 2010

Sádrová malta pro tenkovrstvé omítky dle EN 13279-1: 2008 C6/50/2

Jednovrstvá sádrová malta určená zejména pro strojní i ruční omítání betonu a pórobetonu ve vnitřních prostorech s běžnou vlhkostí, včetně domácích kuchyní a koupelen. Určená pro povrchovou úpravu filcováním i gletováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Přidržnost	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\leq 0,50 \text{ W/m.K}$ Při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti.
Počátek tuhnutí	> 50 minut
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tahu za ohybu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Pevnost v tlaku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$