

HASIT 668 Kalkputz



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

346507

EN 998-1: 2010

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní vápenná omítka určená zejména pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí; vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Kapilární absorpce vody	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přídržnost	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,39 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I