

# SALITH® KT

## Univerzální zdicí a omítková malta



**Tento technický list platí od 1. 2. 2005. Platnost všech předchozích vydání se tímto ruší.**

### Specifikace:

Technický list platí pro použití suché maltové směsi SALITH KT a je v souladu s ČSN EN 998-1 : 2010 a ČSN EN 998-2 : 2010

### Použití:

Zdicí a jádrová malta pro zdění a omítání vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z cihel, přírodního kamene a všech běžných tvárnicevých bloků.

### Složení:

Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

### Příprava podkladu:

Podkladem je beton, zdivo z cihel, tvárnice, kamene. Podklad musí být nosný, prostý prachu, volných kousků, výkvětů soli a zbytků bedničího oleje. Podle počasí podklad předvlhčíme. Beton, směsné zdivo a silně savé podklady, jako i heraklitové desky opatříme podkladním cementovým postříkem SALITH MZS.

### Zpracování:

Po rozmíchání nanese ručně v tloušťce do 15 mm a srovnáme latí. Chráníme před rychlým vyschnutím. K rozdělení malty je nutné použít pitnou vodu, nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C.

### Upozornění:

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřipustné.

### Bezpečnost a hygiena:

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy MP ČR, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s lékařem. Po práci je nutné omýt pokožku vodou a mýdlem a ošetřit vhodným krémem.

### Balení a skladování:

V papírových ventilových pytlích 30 kg, nebo volně ložené v ocelových zásobnících. Skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců.

### Zabezpečení kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Výrobky jsou certifikovány a nezávisle kontrolovány státní zkušebnou TaZUS.

### Technické údaje:

Pevnost:

v tlaku min. 5 MPa

Přidržnost:

min. 0,18 MPa

Sypná hmotnost:

1,5 kg/dm<sup>3</sup>

Zrnitost:

0 – 2 mm

Spotřeba vody na pytel 30 kg:

5 – 7 litrů

Spotřeba při tloušťce 15 mm:

24 kg/m<sup>2</sup>

Doba zpracovatelnosti:

2 hodiny

### Technické poradenství:

Pro všechny výrobky SALITH poskytujeme odborné poradenství, většinou přímo na stavbách. Informujte se prosím včas o možnostech návštěvy technického poradce přímo na Vaší stavbě.

POZOR:

Používejte vždy maltu od jednoho výrobce!



1020

Výrobce: Vápenka Vitošov, s.r.o.  
Hrabová 54, 789 01 Zábřeh

05  
010

1020-CPD-040022730  
EN 998-1,2

### SALITH KT

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku (GP)  
Obyčejná malta pro zdění (G)  
Pro zdi, stropy, pilíře a přčky

Pevnost v tlaku po 28 dnech kategorie CS III	Třída M5
Přidržnost (způsob odtřžení FP-B)	min. 0,18 MPa
Kapilární absorpce vody	1,83 kg/m <sup>2</sup> min 0,5
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	1600 – 1800 Kg/m <sup>3</sup>
Faktor dif. odporu vodní páry μ	max. 20
Tepelná vodivost	0,83 W/mK Tabulková hodnota
Reakce na oheň	třída A1
Trvanlivost	NPD
Použití:	
Zdicí a jádrová malta pro zdění a omítání vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z cihel, přírodního kamene a všech běžných tvárnicevých bloků.	