

## SANIER- Porenausgleichsputz 208



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**183801**

**EN 998-1: 2010**

Sanační malta pro vnitřní/ vnější omítku dle EN 998-1:2010, R pro stropy, zdi, pilíře a příčky.

Jedno i vícevrstvá sanační omítka kategorie pevnosti v tlaku CS II pro vyrovnání podkladu, určená k omítání vlhkého a solemi zatěžovaného zdiva. Vhodná pro vnější i vnitřní účely.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	$\geq 1,0 \text{ (kg/m}^2\text{) po 24 hod.}$
Penetrace vody	$\leq 5 \text{ mm}$
Propustnost vodních par	$\leq 18$
Přídržnost	$\geq 0,3 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m} \cdot \text{K) pro P=50\%}$ $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,46 \text{ W/(m} \cdot \text{K) pro P=90\%}$
Trvanlivost ( zmrazování / rozmrazování )	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS II
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	$\geq 20 \%$
Konzistence	$17,0 \pm 0,5 \text{ (cm)}$
Pórovitost	$\geq 45 \%$